



**MANUTENZIONE E PULIZIA**

**MANUTENZIONE ORDINARIA E MACCHIE COMUNI:**


COME QUALSIASI ALTRO MATERIALE PER L'INTERIOR DESIGN, UNA SUPERFICIE IN FENIX DEVE ESSERE PULITA REGOLARMENTE. NON RICHIEDE ALCUNA MANUTENZIONE PARTICOLARE, SOLO UN PANNINO UMIDO CON ACQUA TIEPIDA O UN DETERGENTE DELICATO. QUASI TUTTI I NORMALI PRODOTTI E DISINFETTANTI PER LA PULIZIA DOMESTICA SONO PERFETTAMENTE TOLLERATI. PER LE MACCHIE PIÙ COMUNI È SUFFICIENTE PULIRE LA SUPERFICIE CON ACQUA CALDA, UTILIZZANDO UN PANNINO NON ABRASIVO. LE MACCHIE PERSISTENTI POSSONO ESSERE RIMOSSE CON DETERGENTI DOMESTICI NON ABRASIVI O CON SOLVENTI. SE I RESIDUI SONO VECCHI E INDURITI, PER RIMUOVERLI SI PUÒ UTILIZZARE UNA SPUGNA MAGICA O UN PANNINO MORBIDO IN MICROFIBRA. DOPO AVERE UTILIZZATO UN SOLVENTE, È CONSIGLIABILE LAVARE CON ACQUA CALDA E DETERGENTE. SCIAQUARE SEMPRE ACCURATAMENTE CON ACQUA PREFERIBILMENTE CALDA PER RIMUOVERE IL DETERGENTE.

**MACCHIE OSTINATE E PICCOLI GRAFFI:**


LA PECULIARITÀ DELLA SUPERFICIE IN FENIX, CON IL SUO STRATO ESTERNO A POROSITÀ CHIUSA, PERMETTE DI MANTENERLA PULITA ATTRAVERSO LA NORMALE MANUTENZIONE QUOTIDIANA. IN CASO DI MACCHIE OSTINATE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI UN DETERGENTE SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI TUTTE LE MACCHIE E TRACCE. IN CASO DI MICRO-GRAFFI SULLA SUPERFICIE, SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE RIPORTATE DI SEGUITO.

**ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:**

**FERRO DA STIRO**



Difetti superficiali causati da micro-graffi.




Disporre un foglio di carta da cucina inumidito sull'area in cui sono visibili i micro-graffi.



Posizionare il ferro da stiro caldo sulla superficie da riparare. Non lasciare il ferro da stiro sulla superficie per più di 10 secondi.




Sciacquare l'area riparata con acqua tiepida e un panno in Microfibra.



Ora la superficie è riparata.


**SPUGNA MAGICA**



Difetti superficiali causati da micro-graffi.



Strofinare la spugna magica sull'area in cui sono visibili i micro-graffi. La spugna può essere utilizzata asciutta o leggermente inumidita.



Ora la superficie è riparata.


**UTILIZZO DEL PIANO CUCINA:**




Rimuovere eventuali residui d'acqua rimasti sul piano: l'eventuale calcare depositato sul piano potrebbe essere di difficile asportazione.




Non trascinare pentole, piatti e oggetti sulla superficie per evitare graffiature.




Evitare l'esposizione prolungata delle superfici e degli schienali a fonti di calore (anche per irraggiamento) onde evitare possibili imbarcazioni e/o fessurazioni dovute a ritiri e dilatazioni termiche dei materiali.



Non far sporgere pentole o bisticchiere dal perimetro del piano cottura.



Non appoggiare pentole bollenti direttamente sul piano, ma usare sempre sottopentole.



Qualora non vengano rispettate le indicazioni riportate, l'azienda produttrice non potrà rispondere per gli eventuali danni e rigonfiamenti.



## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

CATEGORIA	TIPO DI SPORCO	INTENSITÀ E TEMPO		
		LEGGERO E IMMEDIATO	MODERATO E RECENTE	PERSISTENTE E DATATO
NORMALE UTILIZZO	Polvere, sporco in generale, mix di polvere e grasso	1	2	2
	Impronte digitali, nicotina, tracce di gomma per cancellare	3	4*	4*
	Tracce e residui di disincrostanti, ruggine	2	5	5
	Annerimento da fumo	2	2	2
CIBI E BEVANDE	Sciroppo, succo di frutta o di verdure	1 o 2	2	2
	Soluzioni zuccherate, marmellata, caramello	1 o 2	2	2
	Liquore, latte, the, caffè, vino e olio	1 o 2	2	2
	Grassi animali e vegetali e oli	3	4*	4*
	Salse, uova	3	4*	4*
	Gelatina, residui organici, gomma arabica	2	2	2
DETERGENTI E LUCIDI	Detergenti, sapone	1 o 2	2	2
	Prodotti per la lucidatura di mobili e pavimenti	3	3	4**
	Crema da scarpe	3	3	4**
COLORI E INCHIOSTRI	Segni di matita e gesso	1	2	2
	Inchiostro e marker, catrame	4**	4**	4**
	Colori a olio sintetici	9 + 10	10	10
	Acquerelli, colori e adesivi solubili in acqua o in dispersione acquosa (vegetali e vinilici)	2	2	2
	Graffiti, vernice, vernice a spruzzo, ecc.	9 + 12	12	12
COSMETICI	Rossetto	3	3	4**
	Lacca per capelli, fondotinta, cipria	4**	4**	4**
	Smalto per unghie	9 + 4**	4**	4**
SOLVENTI	Aloni derivanti dall'uso di solventi	4***	4***	4***
	Inchiostro solvente	4**	4**	4**
CERA	Cera di candela, paraffina, cere a base di gesso (sartoria)	3	11	11
SILICONE, RESINA E COLLA	Adesivi e prodotti a base di silicone	6	6	7
	Residui adesivi di tipo acrilico o gomma vegetale in seguito alla rimozione della pellicola protettiva	12	12	12
	Vernici, colle e adesivi a due componenti	4**	4**	7
	Resine sintetiche	4**	4**	7
	Colla al neoprene	9 + 4*	4*	4*
FLUIDI ORGANICI	Fluidi corporei e sporco ospedaliero (cellule, derma, germi, batteri, sangue e urina)	8	8	8

## LEGENDA:

- UTILIZZARE UN PANNO MORBIDO O UNA SALVIETTA DI CARTA ASCIUTTA O INUMIDITA CON ACQUA.
  - UTILIZZARE ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - UTILIZZARE UN PANNO MORBIDO O UNA SALVIETTA DI CARTA ASCIUTTA. POI, ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO. LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - \*. UTILIZZARE UN SOLVENTE DEDICATO \*, QUINDI UTILIZZARE ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - \*\* . UTILIZZARE UN SOLVENTE DEDICATO \*\*, QUINDI UTILIZZARE ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - \*\*\*. UTILIZZARE UN SOLVENTE DEDICATO \*\*\*, QUINDI UTILIZZARE ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI ACIDO ACETICO O ACIDO CITRICO AL 10%. RISCIAQUARE CON ABBONDANTE ACQUA CALDA. SE SI UTILIZZANO AGENTI DISINCROSTANTI PER USO DOMESTICO, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE
  - RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI RESIDUI CON ACQUA O SOLVENTI ADATTI, PRIMA CHE SOLIDIFICHINO. INFORMARSI LEGGENDO LE ISTRUZIONI O RIVOLGENDOSI AL PRODUTTORE. PER IL SILICONE, UTILIZZARE SOLVENTI IDONEI.
  - UNA VOLTA INDURITE, RIMUOVERE LE MACCHIE A SECCO CON UN PANNO E IN MODO MECCANICO, UTILIZZANDO SPATOLE DI LEGNO O IN PLASTICA MORBIDA (AD ESEMPIO, IN NYLON) SENZA PROVOCARE ABRASIONI O GRAFFI.
  - DOPO AVERE UTILIZZATO ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E AVERE LASCIATO AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE, PULIRE CON DETERGENTI DISINFETTANTI O SOLO CON DISINFETTANTI REPERIBILI SUL MERCATO O PRESCRITTI DA OPERATORI SANITARI. SEGUIRE LE ISTRUZIONI. L'AZIONE DEL VAPORE PUÒ ESSERE UTILE.
  - ASCIUGARE IMMEDIATAMENTE CON UN PANNO MORBIDO O UNA SALVIETTA DI CARTA.
  - UTILIZZARE TRICLOROETILENE; SOLVENTE AL NITRO, POI ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
  - DOPO CHE LE MACCHIE SI SONO INDURITE, PROVARE A RIMUOVERLE A SECCO CON UN PANNO E IN MODO MECCANICO, UTILIZZANDO SPATOLE DI LEGNO O IN PLASTICA MORBIDA (AD ESEMPIO, IN NYLON) SENZA PROVOCARE ABRASIONI O GRAFFI. IN CASO DI MACCHIE DI CERA, RIMUOVERLE DOPO AVERVI PREMUTO SOPRA UNA SALVIETTA DI CARTA E AVERVI APPLICATO UN FERRO CALDO.
  - UTILIZZARE ALCOL PER LE SUPERFICI METALLICHE. PER LE ALTRE SUPERFICI UTILIZZARE ACETONE O, NEI CASI PIÙ DIFFICILI, SPECIFICI SOLVENTI ORGANICI DISPONIBILI IN COMMERCIO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI \*\*\*\*. POI UTILIZZARE ACQUA CALDA FINO A 35-40 °C CON SAPONE O DETERGENTE DOMESTICO DELICATO E LASCIARE AGIRE FINO A QUANDO LO SPORCO INIZIA A REAGIRE.
- \* BENZINA, TREMENTINA, ACQUARAGIA, TRICLOROETILENE, PERCLOROETILENE, TRICLOROETANO SOPRATTUTTO PER ADESIVI IN NEOPRENE, ALCOL.
- \*\* ACETONE O SOLVENTE PER SMALTO, BENZINA, TREMENTINA, ACQUARAGIA, TRICLOROETILENE, PERCLOROETILENE, TRICLOROETANO SOPRATTUTTO PER ADESIVI IN NEOPRENE, ALCOL.
- \*\*\* ALCOL.
- \*\*\*\* LE VERNICI UTILIZZATE POSSONO ESSERE FACILMENTE RIMOSSE SE SOLUBILI IN ACQUA, IN CASO CONTRARIO UTILIZZARE SOLVENTI ORGANICI O PULITORI SPECIFICI PER GRAFFITI.